

Penerapan Lima Model Kesetimbangan Adsorpsi Isoterm

By Supratikno

Penerapan Lima Model Kesetimbangan Adsorpsi Isoterm pada Adsorpsi Ion Logam Chrom VI oleh Zeolit

Application of Five Isotherm Adsorption Equilibrium Models on Adsorption of Chrom VI Metal Ion by Zeolite

Syarifah Aini^a, Supratikno^a

^a Jurusan Teknik Sipil, Universitas Widya Dharma Klaten
Jl. Ki Hajar Dewantara, Klaten 57438, Jawa Tengah, Indonesia

Artikel histori :

Diterima 5 Oktober 2018
Diterima dalam revisi 15 Oktober 2018
Diterima 25 Oktober 2018
Online 31 Oktober 2018

ABSTRAK: Ion logam chrom VI termasuk limbah logam berat yang perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan menggunakan adsorben. Zeolit adalah adsorben yang cocok untuk menyerap ion logam chrom VI karena zeolit merupakan mineral alam yang mempunyai luas permukaan aktif per satuan massa yang besar dan daya afinitas yang cukup. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan model yang cocok untuk kesetimbangan adsorpsi ion logam chrom VI oleh zeolit beserta nilai parameternya, dan mengetahui daya serap zeolit optimal terhadap ion logam chrom VI. Penelitian ini menggunakan metode penerapan model kesetimbangan adsorpsi isoterm yang meliputi 5 persamaan yaitu Adsorpsi Linier (Henry's Law), Adsorpsi isoterm Freundlich, Adsorpsi Isoterm Langmuir, Isoterm Brunauer-Emmett-Teller (BET), Persamaan Sigmoidal Chapman. Dari kelima model ini dilakukan fitting data untuk mencari model yang lebih mendekati data. Pencocokan data dilakukan dengan minimisasi yang dilakukan oleh program Matlab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang cocok yaitu model Adsorpsi Isoterm BET dengan nilai parameter yaitu nilai konstanta adsorpsi isoterm BET (C_{BET}) sebesar 0,5183 l/mg, kapasitas maksimal adsorben saat setimbang secara teoritis (q_s) adalah 149,9977 mg/g dan konsentrasi adsorbat jenuh pada lapisan monolayer (C_s) adalah 184,1691 mg/l.

Kata Kunci: Adsorben; Isoterm BET; Model Kesetimbangan Adsorpsi; Zeolit

ABSTRACT: Chrom VI metal ion include heavy metal waste which needs further processing using adsorbent. Zeolite is a suitable adsorbent for absorbing strong affinity chrom VI metal ions because zeolite is a natural mineral that has an active surface area per unit of mass and power. The purpose of this study was to determine a suitable model for the equilibrium adsorption of chrom VI metal ion by zeolite along with their parameter values, and to determine the optimal zeolite absorption against chrom VI metal ion. This study uses the method of applying the isotherm adsorption equilibrium model which includes 5 equations namely Linear Adsorption (Henry's Law), Freundlich Isotherm Adsorption, Langmuir Isotherm Adsorption, Brunauer-Emmett-Teller Isotherm (BET), Sigmoidal Chapman Equation. From these five models, data fitting is done to find models that are closer to the data. Data matching is done by minimizing the Matlab program. The results showed that the suitable model is the BET Isotherm Adsorption model with parameter values, namely the BET isotherm adsorption constant value (C_{BET}) of 0.5183 l/mg, the maximum capacity of the adsorbent at equilibrium theoretical (q_s) is 149.9977 mg/g and the saturated adsorbate concentration in the monolayer (C_s) is 184.1691 mg/l.

Keywords: Adsorbent; BET Isotherm; Adsorption Equilibrium Model; Zeolite

*Corresponding Author: 0272-322363 Fax. 0272-323288
Email: aini07931@gmail.com

1. Pendahuluan

Limbah logam berat khususnya chromium merupakan limbah yang sering dibuang ke perairan oleh industri elektroplating, penyamakan kulit atau industri kimia yang lain karena limbah ini termasuk limbah yang proses pemisahan ion logamnya cukup sulit dipisahkan melalui proses pengendapan ataupun proses koagulasi. Oleh karenanya, maka limbah ini perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut yaitu dengan proses adsorpsi. Adsorben yang digunakan dalam penelitian ini adalah zeolit, karena zeolit merupakan mineral alam yang mempunyai luas permukaan aktif per satuan massa yang besar dan mempunyai daya afinitas yang cukup kuat (Lestari, 2010).

Tujuan penelitian ini adalah menentukan model kesetimbangan adsorpsi ion logam chrom VI oleh zeolit beserta nilai-nilai parameternya, dan menggunakan model kesetimbangan adsorpsi yang cocok untuk menentukan daya serap zeolit optimal terhadap ion logam chrom VI melalui teori model kesetimbangan isotherm adsorpsi.

Meskipun adsorpsi dapat juga terjadi di permukaan adsorben padat, di dalam makropori dan mesopori, namun luas permukaan (*surface area*) adsorben padat sangat kecil sekali bila dibandingkan luas permukaan mikropori (*internal surface area*), sehingga ini biasanya diabaikan. Ketika laju adsorpsi sama dengan laju desorpsi maka kesetimbangan telah tercapai dan kapasitas adsorben dapat diketahui. Secara teori, kapasitas penyerapan suatu adsorben terhadap kontaminan dapat dihitung menggunakan persamaan isotherm adsorpsi (Metcalf dan Eddy, 2003).

Keberhasilan proses adsorpsi padat – cair tergantung pada performa adsorben yang digunakan, baik dalam hal kesetimbangan maupun kinetiknya. Adsorben dengan kapasitas yang tinggi (porous) tetapi memiliki afinitas yang rendah akan menjerap molekul cairan yang rendah, karena molekul cairan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai permukaan padatan. Sementara adsorben dengan afinitas yang tinggi tetapi pori – pori sedikit hanya mampu menjerap molekul cairan dalam jumlah sedikit, sehingga adsorpsi kurang sempurna (Laksito, 2008).

Jumlah adsorbat yang dapat terjerap oleh adsorben merupakan fungsi dari karakteristik dan konsentrasi adsorbat serta temperatur. Karakteristik adsorbat seperti kelarutan, struktur molekul, berat molekul, polaritas dan *hydrocarbon saturation* merupakan hal yang penting. Pada umumnya, jumlah bahan yang teradsorpsi dapat dihitung sebagai fungsi dari konsentrasi pada temperatur konstan, dan fungsi ini dikenal sebagai *Adsorption Isotherm* (Metcalf dan Eddy, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Murni Handayani dan Eko Sulistyono (2009) berjudul “Uji Langmuir dan Freundlich pada Penyerapan Limbah Chrom VI oleh Zeolit”. Penelitian ini bertujuan mengetahui metoda adsorpsi isotherm yang sesuai untuk menentukan kapasitas maksimum adsorpsi zeolit terhadap limbah chrom VI. Persamaan yang digunakan dalam proses adsorpsi adalah persamaan adsorpsi Isotherm Langmuir dan Freundlich.

Alat yang digunakan dalam percobaan adalah Spektroskopi Serapan Atom (AAS). Hasil percobaan menunjukkan bahwa massa ion logam chrom VI terbesar yang teradsorpsi oleh zeolit adalah pada konsentrasi 20 ppm sebesar 7,71 mg / gram zeolit. Proses penyerapan limbah chrom VI oleh zeolit mengikuti persamaan Langmuir dan Freundlich dengan $R^2 > 0.9$. Persamaan yang cocok untuk menentukan kapasitas adsorpsi maksimum zeolit pada proses penyerapan limbah chrom VI adalah persamaan Langmuir. Kapasitas adsorpsi maksimum adalah 52,25 mg/gram.

2. Metode Penelitian

2.1 Metode Pengambilan Data Sekunder

Data Sekunder diambil dari data penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Sulistyono (2009), data yang didapat adalah konsentrasi ion logam chrom VI pada saat setimbang (C_e) dan konsentrasi ion logam chrom VI yang teradsorpsi oleh zeolit pada saat setimbang (q_e) pada berbagai konsentrasi ion logam chrom VI dalam sampel mula-mula (C_0) yaitu konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan 20 ppm.

Dari data sekunder ini dilakukan fitting data dengan menggunakan program Matlab yang sudah dibuat berdasarkan model kesetimbangan adsorpsi isotherm, kemudian model yang cocok akan dapat diamati dari visualisasi dan minimasi SSE (*sum square error*). Model yang cocok dapat digunakan untuk mengestimasi daya serap zeolit optimal terhadap ion logam chrom VI.

2.2 Model dan Analisis Data

Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah model kesetimbangan adsorpsi isotherm yang meliputi 5 persamaan yaitu Adsorpsi Linier (Henry's Law), Adsorpsi Isotherm Freundlich, Adsorpsi Isotherm Langmuir, Isotherm Brunauer-Emmett-Teller (BET), Persamaan Sigmoidal Chapman. Dari kelima model ini dilakukan fitting data untuk mencari model yang lebih mendekati data.

Data yang didapat adalah konsentrasi ion logam chrom VI pada saat setimbang (C_e) dan konsentrasi ion logam chrom VI yang teradsorpsi oleh zeolit pada saat setimbang (q_e) pada berbagai konsentrasi ion logam chrom VI dalam sampel mula-mula (C_0) yaitu konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan 20 ppm.

Adsorpsi linier (Henry's Law) berlaku pada sistem larutan yang sangat encer dan dinyatakan sebagai (Noll,dkk., 1992) :

$$q_e = K \cdot C_e \quad (1)$$

di mana q_e adalah konsentrasi zat yang terserap pada adsorben saat setimbang (mg/g), K adalah konstanta isotherm (l/g) dan C_e adalah konsentrasi zat pada larutan saat setimbang (mg/l).

Persamaan Freundlich berasumsi bahwa adsorpsi terjadi secara multilayer dan permukaan adsorben heterogen. Persamaan isotherm Freundlich dinyatakan sebagai (Metcalf dan Eddy, 2003) :

$$q_e = \frac{x}{m} = K_f C_e^{\frac{1}{n}} \quad (2)$$

3
 dimana q_e adalah massa bahan yang teradsorpsi (x) per massa adsorben (m) pada saat setimbang (mg/g), K_f adalah tetapan kesetimbangan Freundlich (l/g), C_e adalah konsentrasi *adsorbate* dalam fase cair pada saat setimbang (mg/l) dan $1/n$ adalah parameter intensitas Freundlich.

Persamaan Langmuir berdasarkan asumsi bahwa adsorpsi terjadi secara monolayer, bersifat reversible dan dinyatakan sebagai (Metcalf dan Eddy, 2003) :

$$q_e = \frac{x}{m} = \frac{a b C_e}{1 + b C_e} \quad (3)$$

di mana a adalah konsentrasi maksimal di fase padat (mg/g) dan b adalah tetapan kesetimbangan (l/mg).

Isoterm BET mempunyai asumsi yang sama seperti teori Langmuir, yaitu permukaan homogen dan tidak ada interaksi antar molekul teradsorpsi dan dirumuskan sebagai berikut (Foo dan Hameed, 2010):

$$q_e = \frac{q_s C_{BET} C_e}{(C_s - C_e)[1 + (C_{BET} - 1)(C_e/C_s)]} \quad (4)$$

di mana C_{BET} adalah konstanta adsorpsi isoterm BET (l/mg), C_s adalah konsentrasi adsorbat jenuh pada lapisan monolayer (mg/l), q_e adalah konsentrasi adsorbat yang terjepit dalam adsorben saat setimbang (mg/g) dan q_s adalah kapasitas maksimal adsorben saat setimbang secara teoritis (mg/g).

4
 Persamaan Chapman menyatakan adsorpsi sangat kecil pada konsentrasi rendah namun adsorpsi akan meningkat dengan semakin meningkatnya konsentrasi larutan, persamaan sigmoidal Chapman dinyatakan sebagai

(Chatterjee, dkk., 2010):

$$q_e = \alpha (1 - e^{-\beta C_e})^\gamma \quad (5)$$

dimana α adalah konsentrasi maksimal adsorben (mg/g) dan β, γ adalah tetapan kesetimbangan.

Kadar chromium yang teradsorpsi oleh zeolit pada saat setimbang dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

$$q_e = \left(\frac{V}{m}\right) \cdot C_0 + q_{e0} - \left(\frac{V}{m}\right) \cdot C_e \quad (6)$$


3
 dimana q_e adalah massa chrom yang teradsorpsi (x) per massa zeolit (m) pada saat setimbang (mg C/g zeolit), q_{e0} adalah konsentrasi chrom di dalam zeolit mula – mula (mg C/ g zeolit), C_0 adalah konsentrasi chrom dalam cairan mula-mula (mg/l), m adalah massa zeolit (g), V adalah volume cairan (l), C_e adalah konsentrasi chrom dalam cairan saat setimbang (mg/l).

3. Hasil dan Pembahasan

4
 Kesetimbangan adsorpsi merupakan informasi penting yang dapat menunjukkan distribusi molekul adsorbat pada fase cair dan padat ketika proses adsorpsi mencapai kesetimbangan. Percobaan kesetimbangan adsorpsi pada berbagai jenis ukuran partikel zeolit dilakukan untuk mengetahui kondisi optimum zeolit dalam menyerap ion logam Chrom VI. Hasil olah data percobaan pada berbagai model kesetimbangan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Olah Data Adsorpsi Ion Chrom VI oleh Zeolit pada Berbagai Model Kesetimbangan

Co data (ppm)	Ce data (ppm)	qe data (mg/g)	Henry qe hitung (mg/g)	Freundlich qe hitung (mg/g)	Langmuir qe hitung (mg/g)	BET qe hitung (mg/g)	Chapman qe hitung (mg/g)
5	4,11	1,78	1,92	2,62	2,04	1,79	1,15
10	8,15	3,70	3,81	4,18	3,92	3,68	4,14
15	12,13	5,74	5,67	5,48	5,66	5,66	6,28
20	16,14	7,71	7,54	6,65	7,32	7,80	7,37



Gambar 1. Kesetimbangan Ion Chrom VI dalam Zeolit pada Berbagai Model


Tabel 2. Nilai Parameter Masing-Masing Model Keseimbangan

Model Keseimbangan	Konstanta	
Henry	K (l/g)	0,4671
	SSE	0,0655
Freundlich	Kf (l/g)	0,9957
	n	1,4635
	SSE	2,1272
Langmuir	a (mg/g)	63,4667
	b (l/mg)	0,0081
	SSE	0,2745
BET	qs (mg/g)	149,9993
	C _{BET} (l/mg)	0,5183
	Cs (mg/l)	184,1691
	SSE	0,015
Chapman	α (mg/g)	8,2002
	β	0,2227
	γ	3,844
	SSE	0,9977

Dari Tabel 1 dan Gambar 1 dapat diamati bahwa semakin tinggi konsentrasi ion logam chrom VI, maka akan semakin banyak ion logam chrom VI yang teradsorpsi. Hal ini disebabkan dengan semakin tinggi konsentrasi ion logam chrom VI akan semakin banyak ion yang berinteraksi dengan rongga-rongga zeolit sehingga ion-ion tersebut akan lebih banyak terserap oleh zeolit pada keseimbangan tertentu dan menyebabkan tingkat adsorpsinya semakin besar.

Secara visual pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa garis model yang lebih mendekati data percobaan adalah model Henry, Langmuir dan BET. Sedangkan pada Tabel 2 nilai SSE yang paling kecil adalah nilai SSE pada model BET. Kedua hal ini bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan model mana yang paling cocok untuk proses kesetimbangan adsorpsi ion logam chrom VI oleh zeolit. Maka dalam hal ini akan kita bahas satu per satu model mana yang tepat dan dapat digunakan untuk mewakili proses kesetimbangan ini, dengan menampilkan berbagai grafik pada berbagai model kesetimbangan yang telah diajukan dalam penelitian ini.


Model Henry



Gambar 2. Kesetimbangan Ion Chrom VI dalam Zeolit pada Model Henry

Adsorpsi linier model Henry berlaku untuk sistem larutan yang sangat encer (Noll,dkk., 1992). Untuk kasus penelitian ini adalah larutan encer bila konsentrasi ion logam chrom VI dalam larutan kecil, tapi apabila konsentrasi ion logam chrom VI meningkat, maka larutannya menjadi pekat. Maka dalam hal ini model Henry tidak dapat dijadikan model yang dapat mewakili kasus penelitian ini

Model Freundlich




Gambar 3. Kesetimbangan Ion Chrom VI dalam Zeolit pada Model Freundlich

Gambar 3 memperlihatkan bahwa model Freundlich tidak mendekati data percobaan atau eksperimen dari proses kesetimbangan adsorpsi ion logam chrom VI oleh zeolit, hal ini terlihat nilai SSE = 2,1272, nilai tetapan kesetimbangan Freundlich (K_f) sebesar 0,9957 l/g dan nilai parameter intensitas Freundlich ($1/n$) = 0,6833.

Persamaan Freundlich berasumsi bahwa adsorpsi terjadi secara *multilayer* pada permukaan adsorben, valid digunakan untuk adsorpsi fisik dan cocok untuk adsorpsi konsentrasi sedang (Do, 1998 dan Noll,dkk., 1992). Hal ini tidak cocok dengan kasus penelitian ini bahwa adsorpsi terjadi secara kimia dan *monolayer*. Maka dapat dilihat dengan visual gambar bahwa antara data percobaan dengan model Freundlich tidak ada kedekatan, sehingga disimpulkan bahwa model Freundlich tidak cocok untuk kasus penelitian ini.

Model Langmuir




Gambar 4. Kesetimbangan Ion Chrom VI dalam Zeolit pada Model Langmuir

Dari Gambar 4 terlihat bahwa model Langmuir mendekati data percobaan atau eksperimen dari proses kesetimbangan adsorpsi ion logam chrom VI oleh zeolit, dengan nilai SSE = 0,2745 dan nilai konstanta kesetimbangan Langmuir (b) sebesar 0,0081 l/mg dan konsentrasi maksimal zeolit (a) adalah 63,4467 mg/g.

Adsorpsi isoterm Langmuir menggambarkan kondisi kesetimbangan antara permukaan dan larutan yang dapat bersifat bolak-balik (*reversible*) dan berlaku untuk adsorpsi lapis tunggal (*monolayer*) pada permukaan yang homogen (Do, 1998). Teori Langmuir ini cocok dengan kondisi kasus penelitian ini, maka teori ini bisa dijadikan rujukan atau model dalam penelitian ini. Hal ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murni Handayani dan Eko Sulistyono (2009), menyimpulkan bahwa persamaan yang cocok untuk menentukan kapasitas adsorpsi maksimal zeolit pada proses penyerapan limbah chrom VI adalah persamaan Langmuir. Kapasitas adsorpsi maksimum diperoleh 52,25 mg/gram.

Tapi dilihat dari hasil visual gambar dan SSE masih ada teori lain yang dapat dikaji dan lebih cocok untuk kasus penelitian ini.

Model BET




Gambar 5. Kesetimbangan Ion Chrom VI dalam Zeolit pada Model BET

Dari Gambar 5 terlihat bahwa model BET sangat mendekati data percobaan atau eksperimen dari proses kesetimbangan adsorpsi ion logam chrom VI oleh zeolit, dengan nilai SSE = 0,015, nilai konstanta adsorpsi isoterm BET (C_{BET}) sebesar 0,5183 l/mg, kapasitas maksimal adsorben saat setimbang secara teoritis (q_s) adalah 149,9977 mg/g dan konsentrasi adsorbat jenuh pada lapisan monolayer (C_s) adalah 184,1691 mg/l.

Teori BET mempunyai asumsi yang sama seperti teori Langmuir, yaitu permukaan adsorben homogen dan tidak ada interaksi antar molekul teradsorpsi (Foo dan Hameed, 2010). Model BET ini lebih cocok menggambarkan dalam kasus penelitian ini, hal ini dapat dilihat dari gambar yaitu kedekatan model dan data percobaan, disertai dengan nilai SSE yang paling kecil.

Selain itu, model BET ini mampu menggambarkan seberapa besar konsentrasi adsorbat jenuh pada lapisan *monolayer*, yang tidak dapat digambarkan oleh model lain, termasuk isoterm Langmuir.

Model Chapman



Gambar 6. Kesetimbangan Ion Chrom VI dalam Zeolit pada Model Chapman

Dari Gambar 6 terlihat bahwa model Chapman kurang mendekati data percobaan atau eksperimen dari proses kesetimbangan adsorpsi ion logam chrom VI oleh zeolit, dengan nilai SSE = 0,9977, nilai tetapan kesetimbangan (β) sebesar 0,2227, nilai tetapan kesetimbangan (γ) adalah 3,8449 dan konsentrasi maksimal adsorben (α) adalah 8,2002 mg/g.

Model Chapman menyatakan adsorpsi sangat kecil pada konsentrasi rendah namun adsorpsi akan meningkat dengan semakin meningkatnya konsentrasi larutan. Hal ini disebabkan adanya reaksi lain dalam larutan seperti reaksi kompleksasi dengan ligan, mengakibatkan penyerapan adsorbat menjadi terhambat, dan adanya gaya tarik menarik antar adsorbat yang mengakibatkan terjadi adsorpsi gabungan (*cooperative adsorption*) (Chatterjee,dkk., 2010). Fenomena ini tidak terjadi dalam kasus penelitian ini, maka model Chapman tidak dapat dijadikan rujukan untuk kasus penelitian ini.

4. Kesimpulan

Secara visual gambar dari kelima grafik kesetimbangan ion logam chrom VI dalam zeolit, model yang mendekati data eksperimen ada 3 model yaitu model Henry, model Langmuir, dan model BET. Model BET ditentukan sebagai model yang cocok untuk mewakili proses kesetimbangan adsorpsi ion logam chrom VI oleh zeolit, karena model ini mampu menggambarkan seberapa besar konsentrasi adsorbat jenuh pada lapisan *monolayer* pada permukaan yang homogen. Nilai parameter dari model BET adalah nilai konstanta adsorpsi isoterm BET (C_{BET}) sebesar 0,5183 l/mg, kapasitas maksimal adsorben saat setimbang secara teoritis (q_s) adalah 149,9977 mg/g dan konsentrasi adsorbat jenuh pada lapisan monolayer (C_s) adalah 184,1691 mg/l. Maka estimasi nilai daya serap zeolit optimal dapat ditentukan dari model BET sebesar 149,9977 mg/g.

Ucapan Terima kasih

Terima kasih penulis sampaikan kepada Universitas Widya Dharma Klaten, sebagai tempat kami melakukan penelitian ini, dan kepada Kemenristek Dikti sebagai penyandang dana dalam penelitian ini, dan juga semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Chatterjee, S., Dae, S., Lee, Min, W., Seung, H., dan Woo. (2010). Enhanced Molar Sorption Ratio for Naphthalene through the Impregnation of Surfactant into Chitosan Hydrogel Beads. *Bioresour. Technol.* 101, 4315–4325.
- Do, D.D. (1998). *Adsorption Analysis: Equilibria and Kinetics*. London: Imperial College Press.
- Foo, K.Y., dan Hameed, B.H. (2010). Review Insights Into the Modeling of Adsorption Isotherm Systems. *Chem. Eng. J.* 156, 2-10.
- Handayani, M., dan Sulistyono, E. (2009). *Uji Persamaan Langmuir dan Freundlich pada Penyerapan Limbah Chrom VI oleh Zeolit*. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Nuklir PTNBR – BATAN Bandung. 3 Juni 2009, 130-136.
- Hinz, C. (2001). Description of Sorption Data with Isotherm Equations. *Geoderma* 99, 225–243.
- Laksito, D.(2008). *Keseimbangan Fasa Amonia pada Air dan Sedimen di Sungai (Tesis)*. Tersedia dari Digital Library UGM Yogyakarta.
- Lestari, D.Y. (2010). *Kajian Modifikasi dan Karakteristik Zeolit Alam dari Berbagai Negara*. Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia 2010 Yogyakarta. 30 Oktober 2010.
- Metcalf dan Eddy. (2003). *Wastewater Engineering Treatment and Reuse*. (Fourth edition). New York: Mc. Graw hill.
- Noll, K.E., Gounaris, V., dan Wang, S.H. (1992). *Adsorption Technology for Air and Water Pollution Control*, USA: Lewis Publisher, Inc

Penerapan Lima Model Keseimbangan Adsorpsi Isoterm

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	adoc.pub Internet	246 words — 8%
2	osf.io Internet	151 words — 5%
3	www.beinyu.com Internet	105 words — 4%
4	jurnal.batan.go.id Internet	96 words — 3%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE SOURCES < 3%

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES < 3 WORDS